

PRODUKT BESCHREIBUNG

# VARIOPUR® PRIMO 33055-6-....

## 1. Eigenschaften/Merkmale

**Beschreibung:** Hochwertiger, pigmentierter Mehrschichtlack mit guter Vergilbungsbeständigkeit für die wirtschaftliche MDF-Beschichtung. Das Material vereint die Eigenschaften von Sperrgrund, Füller, Farblack und farblosen Decklack. Der schnell trocknende Polyurethanlack ist sehr gut schleifbar, stark füllend und zeichnet sich durch eine optimale Ringfestigkeit aus.

**Geprüft nach:**

- ÖNORM 1605-15, Anforderungsklasse 1B1
- ÖNORM B3800, Teil2
  - B1 - „schwerbrennbar“
  - Q1 - „schwachqualmend“
  - Tr1 - „nichttropfend“

## 2. Anwendungsbereich

Holz- und Holzwerkstoffe, speziell MDF im Innenbereich

## 3. Technische Daten

**Glanzgrad\*:** 6 - antik

**Farbton:** verschiedene Farbtöne (RAL, NCS, Sikkens usw.)

**Mischungsverhältnis:**

100 Gew.-Teile	VARIOPUR® PRIMO 33055-6-...
50 Gew.-Teile	PURIDUR® Härter 38055-0-0000
das sind:	
3,5 Vol.-Teile	VARIOPUR® PRIMO 33055-6-....
2 Vol.-Teile	PURIDUR® Härter 38055-0-0000

**Für gebleichten Untergrund:** Für mit Wasserstoffperoxyd 35 %ig, Salmiak 25 %ig, Bleichzusatz 00510-0-0218 gebleichten Untergrund **NICHT** geeignet.

**Viskosität:**

Anlieferung:	200-300 mPas Rotationsviskosimeter bei 20°C
Verarbeitung:	20 - 25 sec.    20-23 °C    DIN 4 mm

**Verdünnung:** Verdünnung 19947-0-0000 / 39971-0-0000 Zugabe: 5-10 %  
 Reinigungsverdünnung: 19965-0-0000 oder Aceton

**Verzögerer:** Spezialverdünnung 39999-0-0000

**Topfzeit:** 3 Stunden bei 20 °C

**Lagerfähigkeit:** 6 Monate bei 20 °C

## 4. Verarbeitung

**Auftragsmethoden:** Spritzen (Airless, Düse 500017 + Vorzerstäuber 014, Aircombi Düse 523)

**Materialbedarf:**

Lackmenge pro Auftrag:	180 - 200 g/m²
max. Auftragsmenge:	500 g/m²

Die Eignung des Produktes ist vom Verarbeiter auf seine Anforderungen in Bezug auf die Qualität, den Farbton und anderes durch Probeanwendungen zu prüfen. Die vorstehenden Angaben stützen sich auf unsere praktischen Erprobungen und Erfahrungen. Die Angaben stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sie haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sie erfolgen ohne Gewähr.

PRODUKT BESCHREIBUNG

<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	20 - 23 °C, 40 – 65 % rel. Luftfeuchtigkeit	
<b>Holzfeuchte:</b>	max. 7 - 10 %	
<b>Untergrund, Vor- u. Weiterbehandlung:</b>	<b>Aufgrund von Qualitätsunterschieden bei MDF-Platten empfehlen wir Kanten, Profile, Tieffräsungen mit Puridur® Sperrgrund 30050-0-0000 vorzubehandeln!</b>	
<b>Trocknung:</b>	Staubtrocken:	15 - 20 min.
<b>20 °C</b>	bis zum Schliff:	2 - 3 Stunden
<b>40-60 % rel. Luftf.</b>	bis zum Überlackieren:	1-3 Stunden
	bis zum Stapeln:	mind. 8 Stunden

Bei brillianen Farbtönen (zB RAL 5002 ultramarinblau, RAL 1021 rapsgelb) empfehlen wir eine Grundierung mit PURIDUR® Isolierfüller 31055-0-9100 zur Erreichung des gewünschten intensiven Farbtones.

**5. Besondere Hinweise**

Für Ausbesserungen im Bereich der MDF-Platte (Vertiefungen, Druckstellen usw.) empfehlen wir UPE Ziehspachtel 51802-0-9100 zu verwenden, da bei anderen Kittsystemen bei nicht genau eingehaltener Härterbeigabe Verfärbungen entstehen.

**Achtung!** Durch die fallweise hohen Lackschichten, sollen die fertig lackierten Flächen ausreichend abgelüftet werden!

Bei beschichteten Untergründen (Grundierfolie etc.) machen Sie bitte eine dementsprechende Haftprobe! Verarbeitung nicht unter +15°C! Vor Verarbeitung gut aufrühren und Probelackierung durchführen! Angebrochene Gebinde gut verschließen.

**Topfzeitverlängerung mit Härter PU001HE0V000902**

**Mischungsverhältnis:** 100 Gew.-Teile VARIOPUR® PRIMO 33055-6-...  
 30 Gew.-Teile PURIDUR® Härter PU001HE0V000902

**Verdünnung:** Verdünnung 19947-0-0000 Zugabe: 20-25 %

**Spritzviskosität:** 23-25 sec

**Topfzeit:** **5 Stunden**

**Achtung!** Bitte beachten Sie, dass eine maximale Zwischenwartezeit von 2 Stunden nach Zwischenschliff vor Überlackierung mit System PURIDUR® 33080 nicht überschritten wird. Zu lange Standzeiten zwischen Lackschliff und Decklackierung können bei chemisch trocknenden Lacken zu einer Schichtentrennung führen.

**Lieferform:** 1kg-, 5 kg-, 25 kg-Gebinde

**6. Sicherheitshinweise**

Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und dem Etikett.

\*Glanzgrad ermittelt gemäß standardisierten Verfahren. Glanzgrad ist abhängig von Auftragsmenge, Applikationsverfahren, Trocknungsbedingungen und Art des Trägermaterials.

Diese Produktbeschreibung verliert bei Erscheinen einer Neuauflage, bedingt durch den technischen Fortschritt, seine Gültigkeit. Unsere Angaben wurden nach den neuesten technischen Erfahrungswerten und bestem Wissen erstellt, sind jedoch für den Einzelfall nicht verbindlich, und es wird jede Haftung ausgeschlossen. Daher unbedingt Vorversuch, z. B. Beizprobe, Haftungsprobe, usw. durchführen.

18.05.2015

Die Eignung des Produktes ist vom Verarbeiter auf seine Anforderungen in Bezug auf die Qualität, den Farbton und anderes durch Probeanwendungen zu prüfen. Die vorstehenden Angaben stützen sich auf unsere praktischen Erprobungen und Erfahrungen. Die Angaben stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sie haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sie erfolgen ohne Gewähr.