

Interplus 356



AnAkzoNobelbrand

OPIS IZDELKA

Dvo komponentni epoksidni temeljni premaz z nizkim deležem hlapnih organskih snovi, s sposobnostjo zamreževanja pri nizkih temperaturah (do -5°C). Pigmentiran je z aluminijem in železovim luskavcem, ki dodatno povečujeta korozijsko obstojnost premaza. Idealen je za sanacije in aplikacijo na površine, katere ni mogoče optimalno pripraviti.

NAMEN UPORABE

Interplus 356 je posebej uporaben pri vzdrževanju priobalnih konstrukcijah in v drugih agresivnih okoljih, kot so rafinerije, kemični obrati, papirnice in mostovi. Posebej primeren je za uporabo na mokro peskanih površinah.

TEHNIČNE INFORMACIJE

Niansa	aluminij siva
Sijaj	mat
Suha snov (V%)	70%
Običajna debelina nanosa	75-125µm suhega nanosa, je ekvivalent 107-179µm mokrega nanosa
Teoretična pokrivnost	5,60 m ² /L pri 125µm suhega nanosa
Metoda aplikacije	čopič, zračna pištola, airless črpalka
Specifična teža	1,51 kg /L
Razredčilo	International GTA 220
Čistilo	International GTA 822

ČAS SUŠENJA

Temperatura	Suh na otip	Suh	Minimalni	Maksimalni
5°C	8 ur	18 ur	10 ur	podaljšano
15°C	2 uri	10 ur	6 ur	podaljšano
25°C	90 minut	6 ur	4 ure	podaljšano
40°C	45 minut	3 ure	2 uri	podaljšano

PRIPRAVA POVRŠINE

Razmaščevanje

Jeklena površina mora biti čista in suha. Pred nanosom barve je potrebno vse površine oceniti in pripraviti v skladu z ISO 8504:2000.

Olja in maščobe odstranite s čiščenjem z organskim topilom v skladu s standardom SSPC-SP1.

Suho peskanje

Peskanje do minimalne stopnje Sa 1 v skladu s standardom ISO 8501-1:2007.

Priprava z električnim orodjem

Površino je potrebno pripraviti do minimalne stopnje St2 v skladu s standardom ISO 8501-1:2007.

Na jeklenih površinah, ki delujejo pri obratovalnih temperaturah do 100 °C, je za optimalno delovanje potrebno čiščenje do minimalne stopnje St3 (ISO 8501-1:2007).

Visoko tlačno vodno čiščenje in vodno peskanje

Lahko se nanese na površine, ki so pripravljene do minimalne stopnje Sa2½ (ISO 8501-1: 2007), ki so korodirale do stopnje HB2½M ali stopnje SB2½.

APLIKACIJA

Mešanje	pred uporabo izdelka je potrebno izdelek temeljito premešati z uporabo mešala.
Mešalno razmerje	3 : 1 volumsko razmerje
Pot life	2 uri pri 25°C
Airless črpalka	velikost šobe 0,48-0,58mm (19-23)
Čiščenje opreme	po uporabi je potrebno vso opremo očistiti z uporabo International GTA 853. Material ne sme ostati v ceveh, pištolah in črpalki.

Več informacij lahko najdete v tehničnih listih na internetni strani <https://www.international-pc.com/>